

unikátní pojivo

02.03.2018 ver. 2

PolyaStone je unikátní UV stabilní pojivo a představuje hlavní složku TopStone® systému



Funkce:

Pojicí hmota pro vytváření TopStone povrchu vznikajících propojením speciálních kamínků a jiných plniv, nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

Hlavní výhodou produktu ve srovnání s materiálem založeném na polyaspartátové pryskyřici je jeho 100% odolnost proti degradaci UV zářením. Nedochozí ke žloutnutí pojiva vlivem slunečního záření. Možno jej použít za nízkých teplot (2 °C).

Vlastnosti:

- dvousložkový
- bezbarvý
- nízkoviskózní
- alifatický

PolyaStone

Zpracovatelská data pojiva PolyaStone včetně plniva (kameniva):

Doba zpracovatelnosti	Při 10°C	40 minut
	Při 20°C	30 minut
	Při 30°C	20 minut
Materiál na povrch nelepí - lehká zátěž	Při 10°C	3 hodiny
	Při 20°C	2 hodiny
	Při 30°C	1,5 hodin
Materiál je plně pochůzí	Při 10°C	12 hodin
	Při 20°C	5 hodin
	Při 30°C	4 hodiny
Materiál je plně zatížitelný	Při 10°C	po 72 hodinách
	Při 20°C	po 48 hodinách
	Při 30°C	po 24 hodinách

Mísící poměr A:B dle váhy 1,55 : 1 nebo dle etikety na obalu.

Během aplikace a vytvrzování nesmí PolyStone přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami (neaplikovat za deště). Podklad navíc nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance, jako jsou soli, rozpouštědla apod.

Balení:

Uvedené spotřeby materiálu se mohou lišit dle konkrétních podmínek a dle konkrétní aplikace. Vydatnost pojiva závisí na zvoleném typu plniva a požadované tloušťce povrchu.

Maloobchodní balení	1,25 kg twinpack
Velkoobchodní balení	12,5kg

Skladování:

Při teplotách > 0°C < +30°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Složka A: Spotřebovat do týdne po otevření balení. Nenechávat otevřené!

Složka B: Spotřebovat do týdne po otevření balení. Nenechávat otevřené. Reaguje se vzdušnou vlhkostí.

POZOR !

Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným kamenivem.

Technická data:

Pevnost v tlaku	17,8 N.mm ⁻² (mramor frakce 2-4 mm)
Pevnost v tlaku	15,4 N.mm ⁻² (mramor frakce 4-7 mm)
Pevnost v tahu za ohybu	6,3 N.mm ⁻² (mramor frakce 2-4 mm)
Pevnost v tahu za ohybu	6,5 N.mm ⁻² (mramor frakce 4-7 mm)
Maximální pevnost v tahu	4,8 MPa
Poměrné prodloužení při max. pevnosti v tahu	3,9%
Hustota při 25°C	Složka A 1,04 g.cm ⁻³ , složka B 1,48 g.cm ⁻³
Viskozita při 25°C	Složka A 1500 mPa.s, složka B 905,4 mPa.s

Bezpečnost:

Chemické složení - směs polyaspartátové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl.A 0 / sl.B 9. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholuvzdorná pěna, CO², vodní mlha, práškový vápenec. NEHAS VODOU!!!

H věty, P věty:

Složka A

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261: Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.

P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice.

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Složka B

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332: Zdraví škodlivý při vdechování.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261: Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.

P280: Používejte ochranné rukavice.

P304 + P340 + P312: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

EUH204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka A



VAROVÁNÍ

Složka B



VAROVÁNÍ

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk

www.topstone-sk.sk

PARTNER / PRODEJCE: