

MULTIELASTIK

mrazuvzdorný

interiér / exteriér

CEMENTOVÉ LEPIDLO

Prohlášení o vlastnostech 01/2017/S

Harmonizovaná norma EN 12004:2007+A1:2012

Cementové mrazuvzdorné lepidlo třídy C1TE, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Pro lepení betonových obkladů STEGU. Pro vnitřní i vnější použití. Systémový produkt v montážním systému STEGU.



typ	kód	ean	typ	kód	ean
MULTIELASTIK 15 KG	ST-KL-MEL-015-1	5907762305105	MULTIELASTIK 25 KG	ST-KL-MEL-025-INW	5907762301497

BALENÍ	MULTIELASTIK 15 KG	MULTIELASTIK 25 KG
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	300 x 300 x 225 mm	500 x 270 x 110 mm
Hmotnost balení	15 kg	25 kg
Vydatnost	~ 4 m ²	~ 7 m ²
Počet ks na vrstvě palety	11 balení	6 balení
Počet ks na paletě	55 balení	42 balení
Výška palety	1,28 m	0,92 m
Hmotnost palety	850 kg	1 075 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zařazení dle ČSN EN 12004	C1TE
Pevnost v tlaku	min 15 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu	min 4 N/mm ²
Zrnitost	do 1,25 mm
Záměsová voda	3,5 l / 15 kg 6 l / 25 kg
Doba odležení	cca 5 minut
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny při okolní teplotě +20°C a vlhkosti vzduchu 60%
Teplota při zpracování	od +5°C do +25°C
Barva	šedá

SLOŽENÍ

Portlandský cement, polymerní pojivo, anorganické plnivo, organické příměsi.

PODKLAD

Podklad pro lepení musí být nosný, rovný, pevný, vyzrálý, savý, suchý, čistý, zbavený volných částí, prachu, atd. Musí být bez trhlin a jiných deformací, zbaven nesoudržných vrstev, mastnot, starých nátěrů, výkvětů a jiných separačních vrstev. Silně savé podklady před lepením zvlhčíme, nebo doporučujeme upravit vhodnou penetrací dle typu podkladu. Nejsou vhodné pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti, jako například dřeva. Rovněž nevhodná je zvětralá omítka, podklady se zvýšenou vlhkostí nebo kontaminované solí atd.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah vědra / pytle důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min) do homogenní, lepivé plastické kaše bez hrudek s čistou vodou v záměsovém poměru 3,5 l / 15 kg nebo 6 l / 25 kg. Záměsová voda musí odpovídat EN 1008. Po

rozemíchání s vodou nechte cca 5 minut odležet. Po odležení ještě jednou promíchejte. Namíchanou směs zpracujte nejdéle do 2 hodin.

APLIKACE

Lepidlo MULTIELASTIK aplikujte celoplošně v tenké vrstvě na zadní stranu obkladu i na podklad pomocí ocelového zubového hladítka velikosti 3 - 10 mm. Obklad přiložte na podklad a rovnoměrně přitlačte. Přebytečné množství lepidla odstraňte. Na podklad nanášejte jen tolik lepidla, abyste obklady montovali vždy do vlhkého, lepidlého maltového lože. Rozsah plochy se řídí savostí podkladu, rychlostí pokládání a podmínkami na stavbě. Maximální tloušťka vrstvy lepidla je 5 mm. Při lepení obkladů s přiznanou spárou je vhodné po dokončení lepení proškrábnout spáry, dokud je lepidlo měkké, aby byla zajištěna stejnoměrná hloubka spár. Dodržujte doporučené postupy montáže stanovené výrobcem.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, drsností, atd.), typem použitého

MULTIELASTIK

ocelového zubového hladítka, druhem a formátem lepených obkladů. Orientační spotřeba pro 1 mm tloušťky nanesené vrstvy je cca 1,3 kg suché směsi na 1 m².

Formát zubu ocelového hladítka	Spotřeba suché směsi MULTIELASTIK
3 x 3	1,7 kg/m ²
4 x 4	2,3 kg/m ²
6 x 6	3,7 kg/m ²
8 x 8	4,9 kg/m ²
10 x 10	6,2 kg/m ²

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v plastových vědrech o hmotnosti 15 kg, na dřevěných EUR paletách krytých folií (55 ks/paleta) nebo papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 25 kg, na dřevěných EUR paletách krytých folií (42 ks/paleta)

OCHRANA ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje alkalicky. Maltová směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omýjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento produktový list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým použitím daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případech významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového produktového listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

