


CHARAKTERISTIKA

NEPRAVIDELNÝ KÁMEN – POCHOZÍ DLAŽBA



Nepravidelné kameny, jsou tvořeny z materiálu: kvarcit, rula, porfýr, andezit.

POUŽITÍ

Všechny typy nepravidelných dlažeb jsou vhodné jak do interiéru, tak exteriéru. Při vhodném návrhu zvýší díky svému plastickému povrchu a přírodnímu vzhledu estetickou hodnotu každé terasy, chodníku i místnosti. Nepravidelné dlažby mohou být lepeny jak na ŽB desky, tak kladeny přímo do betonu, dle individuálního použití.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

PŘÍPRAVA PODKLADU NA ŽB DESKU

Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad – železobetonová deska.

Podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou. Vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací a nechá se zaschnout.

V případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např. kolem bazénu, koupelna, wellnes), doporučujeme na podklad nejprve nanést stěrkovou hydroizolaci – např. **Mapegum WPS/Mapelastic (Mapei)**.

PŘÍPRAVA PODKLADU NA ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ

Aplikace na dobře zhutněné makadamové lože frakce 32-64 mm, tloušťka vrstvy pro pochozí dlažbu je min. 200 mm.

POKLÁDKA DLAŽBY NA ŽB DESKU

Rozmícháme dle stanoveného návodu v cca 4,9 l čisté vody 30 kg obsah suché směsi lepicí malty na přírodní kámen **Quick-mix NVL-300**. Jedná se o suchou lepicí maltovou směs s přísadou trassu v souladu s normou ČSN EN 998-2 a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem.

Při pokládce dodržujte doporučené postupy stanovené normami a předpisy pro pokládku dlažeb. Rubové strany dlažebních prvků předem očistit od prachu, nebo jiných nečistot. Maltu naneste na pokládanou plochu v silnější vrstvě (cca 3-5 cm) a částečně srovnejte. Následným uložení dlažebního prvku a jeho vtlačení do malty dojde k vyplnění celé ložné plochy (bez dutin) a současně i k vyplnění spáry se současným vytlačení přebytečné malty ze spár. Dlažební prvky srovnávejte poklepáním gumovou paličkou. Tloušťka maltového lože po uložení dlažby musí být minimálně 2 cm. Přebytečná malta NVL 300, vytlačená ze spár, se po částečném zavadnutí

jednoduše seřízne čistou zednickou lžící a odstraní z plochy. Postupujte tak, aby po seříznutí malty spára zůstala zcela vyplněna a nedošlo k ušpinění dlažebních prvků. Konečná úprava vzhledu spáry se provede po zavadnutí malty např. gumovou hadicí, dřevěným špalíkem nebo ometením smetáčkem. K uhlazení spáry a k čištění nepoužívejte houbu, hadr nebo jinou pomůcku s vodou, aby nedošlo k vymývání a vytvoření cementového závoje. Použitím vody pro úpravu povrchu, nebo pro očištění ploch dojde u tuhnutí malty k poškození povrchové vrstvy a snížení její odolnosti. Konečné očištění se provede ometením smetáčkem (na sucho). Namíchanou maltu je potřeba zpracovat do 1- 2 hodin, proto rozmíchávejte vždy jen takové množství, které je možné do této doby zpracovat. V případě potřeby vyrovnaní výšky dlažby lze nanést jako první vrstvu maltu NVL 300 v konzistenci vlhké zeminy.

Při osazování nepravidelných kamenů dbáme toho, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.

Spotřeba lepicího tmelu Quick-mix NVL-300 je cca **na 1 m² 15 kg malty Quick-mix. Vydatnost směsi je 19,5l mokré malty/30 kg pytel.**

SPÁROVÁNÍ DLAŽBY

Pro spárování nepravidelných dlažeb z přírodního kamene, který je lepený na ŽB desku maltovou směsí Quick-mix NVL-300, se používá stejná maltová směs, kterou se při lepení vytvoří potřebná spára. Kameny znečištěné od spárovací hmoty ihned omývejte.

POKLÁDKA DLAŽBY NA MAKADAMOVÉ LÓŽE

V první řadě si nachystáme bednění kolem dlážděné plochy. Bednění je do výšky horní hrany kamene. Výška vrstvy nad makadamovým ložem je cca 10 cm včetně kamene. Na zhuštěné lože se položí kari síť s velikostí prutů 6 mm s oky 100x100 mm. Síť se podloží kameny cca 3 cm nad mak. lože. Následně se nanáší beton na kamenný podklad, do kterého se noří jednotlivé očištěné kusy kamenné dlažby. Jednotlivé kusy se opracují dle velikosti spáry. Svrchní (pochozí) vrstva se vyrovná do váhy se spádem pro dešťové vody dle potřeby (zelený pás, odtokový kanálek, apod.). Spáry mezi jednotlivými kameny se vyspárují betonem při jejich pokládce.

Stonepark.cz
Bynina 195
757 01 Valašské Meziříčí

Kameny kolem spár ihned omývejte houbou od betonu. Případně se dospáruje dodatečně spárovací maltou **NVL 300** nebo **Mapestone PFS2**.

DILATAČNÍ SPÁRY

Nepravidelnou dlažbu je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4x4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

IMPREGNACE OBKLADU

Všechny nepravidelné dlažby doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem. Impregnace zlepší jejich vlastnosti (např. snížení nasákavosti), prodlouží životnost a zjednoduší čištění (především od prachu a nečistot). Typ impregnace je třeba navrhnout v závislosti na druhu kamene a typu jeho použití. V případě potřeby Vám s návrhem rádi pomůžeme.

NÁŘADÍ PRO OSAZOVÁNÍ

Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka na vodu.
Zednická nebo obkladačská lžice, vodováha, dřevěná hoblovaná lať nebo hranolek, zednické skoby, zednická hrubá štětka, štěteček, úzká ocelová spárovačka, ocelové zubové hladítko se zuby 6x6x6 mm nebo 10x10x10 mm, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko, tužka, řezačka na tvarovky, mycí houbička.

STAVEBNÍ CHEMIE

Maltová směs (lepidlo) – Quick-mix NVL 300 – (balení 30 kg)
Spárovací hmota – Quick-mix NVL 300 – (balení 30 kg)
Mapestone PFS 2 – (balení 25 kg)
Impregnace – Porosil RVV (1l, 5l), BWT Protect (500 ml), Wprotect (500ml), CSProtect (500 ml).

Více informací o postupu s lepidlem Quick-mix NVL-300 naleznete:
http://www.quick-mix.cz/sites/default/files/prilohy-produktu/cz_tl/tl_cz_nvl300.pdf

www.stonepark.cz
e-mail: eshop@stonepark.cz
Tel: +420 606 036 366

NEPRAVIDELNÉ DLAŽBY – série Antik



ANTİK BELLA

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty


Kvarcit
Ano
Ano
3 - 5 cm
15 m² / cca 1300 kg
cca 80 kg / m²
cca 20-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
BWT Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300



ANTİK MAVI

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Rula
Ano
Ano
3 - 5 cm
15 m² / cca 1300 kg
cca 80 kg / m²
cca 20-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
W Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300



ANTİK MEDU

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Rula
Ano
Ano
3 - 5 cm
15 m² / cca 1300 kg
cca 80 kg / m²
cca 20-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
W Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300

NEPRAVIDELNÉ DLAŽBY – série KORA



KORA AZUL

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Kvarcit
Ano
Ano
2 – 3 cm
cca 20 m² / cca 840 kg
cca 42 kg / m² (spára 4-7 cm)
cca 10-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
BWT Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300



KORA FLEX

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Andezit
Ano
Ano
4 – 7 cm
cca 10 m² / cca 850 kg
cca 85 kg / m² (spára 4-7 cm)
cca 20-60 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
Porosil RVV
Quick-mix NVL 300



KORA BELLA

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Kvarcit
Ano
Ano
2 – 3 cm
cca 20 m² / cca 840 kg
cca 42 kg / m² (spára 4-7 cm)
cca 10-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
BWT Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300



KORA HELIOS

Typ kamene
Mrazuvzdornost
Spárování
Tloušťka kamene
Paleta
Váha
Průměr 1 ks kamene
Druh zdící malty
Druh impregnace
Druh spárovací hmoty

Kvarcit
Ano
Ano
1,5 – 2,5 cm
cca 20 m² / cca 840 kg
cca 42 kg / m² (spára 4-7 cm)
cca 10-40 cm
Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
BWT Protect (Porosil RVV)
Quick-mix NVL 300



KORA MAVI

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	2 – 3 cm
Paleta	cca 17 m2 / cca 840 kg
Váha	cca 47 kg / m ² (spára 4-7 cm)
Průměr 1 ks kamene	cca 10-40 cm
Druh zdící malty	Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
Druh impregnace	W Protect (Porosil RVV)
Druh spárovací hmoty	Quick-mix NVL 300



KORA MEDU

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,5 – 3 cm
Paleta	cca 20 m2 / cca 840 kg
Váha	cca 42 kg / m ² (spára 4-7 cm)
Průměr 1 ks kamene	cca 10-50 cm
Druh zdící malty	Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
Druh impregnace	W Protect (Porosil RVV)
Druh spárovací hmoty	Quick-mix NVL 300



KORA ROSA

Typ kamene	Kvarcit
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,5 – 2,5 cm
Paleta	cca 20 m2 / cca 840 kg
Váha	cca 42 kg / m ² (spára 4-7 cm)
Průměr 1 ks kamene	cca 10-40 cm
Druh zdící malty	Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
Druh impregnace	BWT Protect (Porosil RVV)
Druh spárovací hmoty	Quick-mix NVL 300



KORA TODA

Typ kamene	Porfýr
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	cca 20 m2 / cca 840 kg
Váha	cca 40 kg / m ² (spára 4-7 cm)
Průměr 1 ks kamene	cca 10-40 cm
Druh zdící malty	Quick-mix NVL 300 (beton C12/15)
Druh impregnace	Porosil RVV
Druh spárovací hmoty	Quick-mix NVL 300

SKLADBA VRSTEV PRO POCHOZÍ KAMENNou DLAŽBU KLADENou DO BETONU

DOPORUČENÉ DLAŽBY PRO POCHOZÍ DLAŽBU:

KORA AZUL, KORA BELLA, KORA FLEX, KORA HELIOS, KORA MAVI POCHOZÍ, KORA MEDU, KORA ROSA, KORA TODA POCHOZÍ, KORA VIOLA POCHOZÍ, TIGA MAVI, TIGA MANGO, TIGA NATURA, TIGA SANDY

